



HOJA DE ESPECIFICACIONES

SEPIOLITA 30/60 ABSORBENTE INDUSTRIAL

Composición (DRX)

Sepiolita	75 %	Mín. 65%
Densidad (BS 1460)	0.65 g/cc	Máx. 0.72 g/cc
pH (NF T 30-035)	8.5	+/- 1.0

Absorción Westinghouse

Agua	145 %	Mín. 110 %
Aceite	80 %	Mín. 65%

Granulometría

>850 micras	Máx. 1 %
850 – 250 micras	Mín. 96 %
250 – 150 micras	Máx. 2 %
<150 micras	Máx. 1.5 %